

Właściwości wybranych rodzajów drewna

Nazwa handlowa	Gęstość r12	Kolor rdzenia drewna	Różnica w kolorze – drewno bielu	Wytrzymałość	Oporność	Rodzaj forniru	Podatność na skleja- nie	Obróbka	Obróbka powierz- chniowa
Abachi	0,38	blż	–	–	o/+	s/m	+	+	+
Akacja	0,7	cb	+	++	–	–	+	–	+
Jabłoń	0,75	br	+	–	o	s/m	+	+	+
Balsa	0,16	bż	–	–	o	–	+	o/+	+
Brzoza	0,65	blż	–	–	o	s/m	+	+	+
Grusza	0,72	br	–	–	o	s/m	+	+	+
Buk czerwony	0,62	zb	–	–	–	s/m	+	+	+
Buk biały	0,8	ws	–	+	o	–	+	–	+
Daglezja	0,6	żb	+	+	o	s/m	+	+	+
Heban afrykański	1,05	jb	+	++	o	–	+	–	+
Heban azjatycki	1,1	jb/ż	+	++	+	m	+	–	–
Kasztanowiec szlachetny	0,65	yb	+	+	o	s/m	+	+	+
Cis	0,8	p	+	++	o	s/m	+	+	+
Dąb	0,7	zb	+	+	o	s/m	+	+	+
Kasztanowiec	0,55	żb	–	–	o	s	+	+	+
Mahoń	0,66	czb	+	o/+	+	s/m	+	o	+
Sosna	0,6	blż	+	–	o	s	+	+	+
Wiśnia	0,58	czb	+	o	o	s/m	+	+	+
Modrzew	0,7	br	+	o	–	s/m	+	+	+
Lipa	0,53	bl	–	–	o	–	+	+	+
Mahoń prawdziwy	0,6	czb	+	+	++	s/m	+	+	+
Meranti ciemno-czerwony	0,7	czb	+	–	o	s/m	+	+	+
Oliwka	0,9	ż/p/ps	+	+	o	s/m	+	+	+
Palisander	0,95	r	+	++	+	m	+	–	o
Topola	0,45	bż	–	–	–	s	+	+	+
Platan	0,7	gr	+	–	o	s	+	+	+
Ramin	0,66	blż	–	–	o	s/m	+	+	+
Robinia	0,7	ż/ol	+	++	o	s/m	+	+	+
Drewno różane	0,9	rż/f/ps	+	++	o/+	m	–	–	+
Sapele	0,68	czb	+	o	++	s/m	+	–	+
Jodła	0,6	blsz	–	–	o	s	+	+	+
Teczyna (drewno tekowe)	0,7	żb	+	++	o	m	+	+	o
Wiąz	0,65	br/ps	+	o	–	s/m	+	+	+
Orzech włoski	0,65	cb	+	+	o	s/m	+	+	+
Cedr	0,55	czb	+	o/+	o	s/m	+	+	+